

Specyfikacja

WŁAŚCIWOŚCI	JEDNOSTKA	GEOKRATA PINEMA									
Materiał	-	Polietylen wysokiej Gęstości (HDPE)									
Kolor	-	Czarny									
Gęstość materiału	g/cm ³	0,94									
Typ taśmy		Teksturowana / Preformowana / Niepreformowana									
Wysokość taśmy	mm	25	50	75	100	150	200	250	300		
Wytrzymałość taśmy nieperforowanej na rozciąganie (taśma perforowana [perforacja <16%] ma mniejszą wytrzymałość na rozciąganie. Wymagane jest co najmniej 60% podanej wartości).	kN/m	Od 15 do 32									
Wydłużenie przy maksymalnym obciążeniu	%	10 ± 5,0									
NAZWA ZWYCZAJOWA GEOKRATY		MAŁA KOMÓRKA					ŚREDNIA KOMÓRKA		DUŻA KOMÓRKA		
Zgrzew PINEMA		001	002	003	004	005	006	007	008	009	010
Odległość pomiędzy zgrzewami w pozycji złożonej	mm	335	340	356	370	445	500	550	680	712	740
Wymiary sekcji	m	3,5 x 6,65	3,5 x 6,63	3,5 x 6,56	3,5 x 6,6	3,5 x 6,69	3,5 x 6,72	3,5 x 6,61	3,5 x 6,56	3,5 x 6,76	3,5 x 6,78
Pole powierzchni sekcji	m ²	23,28	23,21	22,97	23,1	23,4	23,52	23,13	22,95	23,66	23,72
Trwałość	-	Należy zakryć w ciągu jednego dnia po Śwybudowaniu									
	-	Przewidywalna trwałość co najmniej 25 lat w gruntach naturalnych o 4 < pH < 9 i temperaturze <2°C									